

**EMİN AKUSTİK MİMARLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

FİRMA  
ÜRÜN  
İLGİLİ

D26 145 FR

TARİH

Ürünümüzün fiziksel özellik standart değerleri aşağıdaki gibidir. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

| YOĞUNLUK<br>(Kg/M <sup>3</sup> ) | SERTLİK<br>%25<br>(Newton) | SERTLİK<br>%40<br>(Newton) | SERTLİK<br>%65<br>(Newton) | ELASTİKİYET<br>(%) | DEFORMASYON<br>(%) | YIRILMA<br>MUKAVEMETİ<br>(Newton/cm) | KOPMA<br>MUKAVEMETİ<br>(Newton/mm <sup>2</sup> ) | KOPMA<br>UZAMASI<br>(%) | YANMAZLIK          |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| DENSITY                          | HARDNESS                   |                            |                            | RESILIENCE         | COMPRESSION<br>SET | TEAR<br>RESISTANCE                   | TENSILE<br>STRENGTH                              | ELONGATION<br>AT BREAK  | FIRE<br>RESISTANCE |
| ISO - 845                        | ISO - 2439                 | ISO - 2439                 | ISO - 2439                 | ASTM D 3574        | ISO - 1856         | ASTM D 3574                          | ISO - 1798                                       | ISO - 1798              | FMVSS 302          |
| 26 ± 2                           | 120 ± %15                  | 145 ± %15                  | 250 ± %15                  | > 40               | < 7,5              | > 3,5                                | > 0,09                                           | > 200                   | GEÇER              |

Emin A.kustik Mimarlık San. ve Tic. Ltd. Şti.